

ETERNAL®

bílá penetrace

Speciální kryvý penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění podkladu, sjednocení barevnosti a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných nátěrových hmot

Výrobní číslo 2503

Vlastnosti

ETERNAL bílá penetrace je vysoce kryvý vodou ředitelný penetrační prostředek vyrobený na bázi speciální vodné disperze akrylátových kopolymerů vyznačujících se velkým průnikem do savých materiálů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Nátěr sjednocuje povrch a zajišťuje tak optimální podklad pro vrchní nátěr. Díky svým vlastnostem a vysoké kryvosti ho lze použít jako penetrační, ale i vrchní nátěr (2v1).

Oblast použití:

ETERNAL bílá penetrace se používá pro penetraci savých podkladů, jako je beton, omítky, sádrokarton, vláknocement, cementotřískové desky, anhydrit, dřevo aj. v interiéru. Zpevňuje podklad, zlepšuje přilnavost následných vrstev nátěrových hmot. Je také vhodný jako základní nátěr na povrchy k přemalování tmavých odstínů.

Technické údaje:

Specifická hmotnost	cca 1,61 g/cm ³
pH	8,0–9,5
Sušina	min. 60 %
Odolnost oděru za sucha (ČSN EN 13300)	třída 1

Obsah těkavých organických látek(VOC):

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	0 g/l
	0 kg/kg
TOC	0 kg/kg

Spotřeba

0,13–0,18 kg/m²

Odstín:

bílá

Balení:

5 a 15 kg plastový kbelík

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25 °C. Nesmí zmrznout

Zpracování:

ETERNAL bílá penetrace se po řádném promíchání nanáší štětcem, malířskou štětkou, válečkem nebo vysokotlakým stříkáním (ověřeno na membránovém zařízení Super Finish 23 od fy Wagner, pracovní tlak čerpadla (na membránu) min. 120 Bar, doporučený stříkací tlak (na výstupu pistole/trysky) min. 90 Bar, použitá tryska HEA 515 a větší) na suchý, čistý, vyzrálý, podklad zbavený všech zbytků starých nesoudržných nátěrů. V případě aplikace na nové štukové omítky lze výrobek ředit vodou do maximální výše 5 %. Práce lze provádět při teplotě mezi 5 °C až 30 °C. Na takto připravený podklad nanášíme další nátěrové hmoty po zaschnutí penetrace, tj. po 4 až 6 hodinách. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Znečištěný obal/zbytky výrobku předejte k likvidaci oprávněné osobě. Nespotřebovaný obsah nevylévejte do kanalizace ani do životního prostředí.

Bezpečnost a hygiena při práci:

ETERNAL bílá penetrace není klasifikována jako nebezpečná. Obsahuje reakční směs: CMIT/MIT (3:1) [ES: 911-418-6]. Může vyvolat alergickou reakci. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [ES: 911-418-6]. Může vyvolat alergickou reakci. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.