

# ETERNAL<sup>®</sup> na bazény

» Výrobní číslo 0203

## **vodou ředitelná nátěrová hmota odolná dlouhodobému zatížení vodou, určená zejména k povrchové úpravě bazénů**

**ETERNAL na bazény** je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylového kopolymeru, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Konečný nátěr má velmi dobrou odolnost dlouhodobému zatížení vodou, odolává působení přípravků bazénové chemie a má velmi dobrou odolnost na povětrnosti.

### Oblast použití:

**ETERNAL na bazény** je určen k povrchové úpravě betonových bazénů a okolních betonových ploch. **ETERNAL na bazény** je vhodný i k nátěru kovových bazénů a sudů, jejichž povrch je opatřen kvalitním antikoročním nátěrem jako je např. **SANAKRYL antikor EP**. Lze jej použít i k nátěrům laminátových bazénů a lodí. Není určen k nátěrům bazénů a nádob z polypropylenu ani polyetylenu.

### Technické údaje:

Sušina	min. 55 hm. %
Spec. hmotnost	1,26 g/cm <sup>3</sup>
pH	8,0–9,5
Viskozita	min. 800 mPas (23 °C)
Kryvost	st. 1
Zasychání st. 1	max. 45 min.
st. 5	max. 24 hod.
Tvrdość filmu po 30 dnech	min. 25%

### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/i
Max. obsah VOC ve výrobku	78,5 g/l 0,0623 kg/kg

### Spotřeba:

0,3–0,5 kg/m<sup>2</sup> (2 vrstvy)

### Odstín:

světle modrý

### Balení:

1 kg, 5 kg plastové obaly

### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25 °C. Nesmí zmrznout!

### Zpracování:

**ETERNAL na bazény** se nanáší na suchý (vlhkost podkladu může být maximálně 5 hm. %), soudržný (pevnost v tahu povrchových vrstev betonu min. 1,5 MPa) a vyzrálý (min. 28 dní) betonový podklad, zbavený všech nečistot, mastnoty a zbytků nátěrových hmot. Nový a hlazený betonový podklad se musí před aplikací otryskat nebo obrousit. Dobře připravený betonový podklad se musí napustit penetračním prostředkem **FORTE penetral**. Minimální doba zasychání penetračního

prostředku je 4 hodiny. Kovové podklady musí být před aplikací nátěrové hmoty **ETERNAL na bazény** povrchově upraveny kvalitní antikoroční barvou, odolávající dlouhodobému působení vody, jako např. **SANAKRYL antikor EP**. Laminátové podklady je nutné dokonale očistit (nejlépe povrchově přebrousit jemným brusným papírem) a odmastit (nejlépe roztokem koncentrátu **ETERNAL odmašťovač**, nebo jiného vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Za nátěry provedené bez předchozí řádné přípravy podkladu nelze poskytnout záruku.

**ETERNAL na bazény** se nanáší na dobře připravený podklad širokým štětcem, malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách, s přestávkou mezi jednotlivými nátěry 4–24 hodiny dle klimatických podmínek. **ETERNAL na bazény** lze podle druhu aplikace ředit max. 5 až 10% vody. Nátěry lze provádět v rozmezí teplot 8 °C až 30 °C. Venkovní nátěry se nesmějí provádět za intenzivního přímého slunečního svitu. Vodu lze do povrchově upraveného bazénu napouštět nejdříve po 7 dnech od provedení druhého nátěru. Pracovní nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou.

### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Notifikovaná osoba č. 1301.

### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

### Bezpečnost a hygiena při práci:

**ETERNAL na bazény** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.