

SANATHERM[®] B

akrylát

» Výrobní číslo 9515

akrylátová fasádní barva

Vlastnosti:

SANATHERM B akrylát je vodou ředitelná fasádní barva připravená na bázi vodné kopolymerní akrylátové disperze, která vyniká vysokou odolností proti UV záření a dalším negativním povětrnostním faktorům jako jsou oxidy dusíku, síry a působení vody. Dále jsou použity vysoce odolné pigmenty, plniva a speciální aditiva zaručující výbornou odolnost fasádní nátěrové hmoty **SANATHERM B akrylát** na povětrnosti. Hmoty se vyznačují výbornou kryvostí a velmi dobrou paropropustností.

Oblast použití:

Fasádní barva **SANATHERM B akrylát** je určena pro venkovní i vnitřní úpravy povrchů stěn z vápenných, cementových, vápenocementových omítek, polymerních omítek typu **SANATHERM O**, betonu, plynosilikátových, vláknocementových, cementotřískových, sádkartonových desek apod. Používá se tam, kde se vyžaduje prodloužení životnosti stávající úpravy, zvýšení odolnosti proti vodě, snížení špinivosti a zvýšení omyvatelnosti, snížení průniku oxidů dusíku a síry do podkladové vrstvy.

Technické údaje:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Sušina | min. 55 hm. % |
| Spec. hmotnost | 1,45 g/cm ³ |
| pH | 9,0–11,0 |
| Viskozita | min. 5 Pa.s (25 °C) |
| Přidrženost | min. 0,5 MPa |
| Mrazuvzdornost | min. 25 cyklů |
| Vodotěsnost | max. 0,9 l/m ² .hod. |
| Otěruvzdornost | min. 60 min. |
| Ekvivalentní difuzní tloušťka | < 0,4 m |

Obsah těkavých organických látek:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kategorie/subkategorie výrobku | A/c |
| Max. obsah VOC ve výrobku | 22,5 g/l 0,015 kg/kg |

Odstín:

- bílý,
- Centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do širokého výběru odstínů podle vzorkovnic CSA Anorganic, CSA Fasáda, CSA Trend, Eurotrend, RAL a dalších.

Spotřeba:

0,30 až 0,50 kg/m²

Balení:

3 kg, 6 kg, 12 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Příprava podkladu:

Podklady musí být soudržné, prosté výkvětů, vyzrálé včetně vysrávek (4–6 týdnů), zbavené nečistot, starých vápenných, hlinkových a jiných nepřílnavých nátěrů, případně odmaštěné (roztokem koncentrátu **ETERNAL odmašťovač**, nebo jiného vhodného saponátu) a suché. Podklady je nutné penetrovat. Penetrace se provádí penetračními prostředky **FORTE penetral** nebo **SANATHERM PN**, případně barvou **SANATHERM B akrylát**, naředěnou vodou v poměru 1 : 1.

Zpracování:

Na připravený podklad se nanáší fasádní barva **SANATHERM B akrylát** malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách. Druhá vrstva se nanáší až po zaschnutí první, tj. za 4 až 24 hodiny podle povětrnostních podmínek. Fasádní barvu je možné podle použité aplikační techniky ředit vodou až do 10 hm. %. **SANATHERM B akrylát** se může aplikovat v rozmezí teplot okolí a podkladu 5 °C až 30 °C. Nesmí se aplikovat při intenzivním přímém slunečním svitu. Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANATHERM B akrylát je klasifikován jako škodlivý pro životní prostředí. Obsahuje terbutryn a oktalinon (ISO). Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravky. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5] a oktalinon (ISO) [ES: 247-761-7]. Může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal spalněním ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložení na skládkách nebezpečného odpadu. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Při práci je vhodné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymyjte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.